

No. 2510414

令和 8年 4月 17日

公益財団法人長崎県建設技術研究センター

粗骨材ふるい分け試験成績表

粒径 13 mm ~ 5 mm

試料産地	長崎市小江町1669番地					
用途	***					
ふるいの呼び 寸法(mm)	各ふるいに止まる質量等		各ふるいに止まる総質量等		通過百分率 (%)	備考
	(g)	(%)	(g)	(%)		
20	0.00	0	0.00	0	100	
13	157.00	6	157.00	6	94	
5	2,389.80	89	2,546.80	95	5	
以下	128.70	5	2,675.50	100	0	
粗粒率(F.M)	-----	-----	-----	5.95	-----	-----

(粒度加積曲線)

