

No. 2510413

令和 8年 4月 17日

公益財団法人長崎県建設技術研究センター

粗骨材ふるい分け試験成績表

粒径 20 mm ~ 13 mm

試料産地	長崎市小江町1669番地					
用途	***					
ふるいの呼び寸法(mm)	各ふるいに止まる質量等		各ふるいに止まる総質量等		通過百分率 (%)	備考
	(g)	(%)	(g)	(%)		
25	0.00	0	0.00	0	100	
20	398.40	10	398.40	10	90	
13	3,421.30	84	3,819.70	94	6	
以下	260.60	6	4,080.30	100	0	
粗粒率(F.M)	-----	-----	-----	7.10	-----	-----

(粒度加積曲線)

