

試験成績書


No. 2510416

令和 8年 4月 17日

西海碎石（株）様

公益財団法人 長崎県建設技術研究会

理事長 川添 正寿



細骨材試験結果

提出された試料についての試験結果は下記のとおりです。

試験依頼項目番号 1・2・3・8・9・11

工事名	品質管理		
施工場所	***		
試料産地	長崎市小江町1669番地		
用途	***		
試験依頼月日	令和8年2月13日	試験終了月日	令和8年4月15日

番号	試験項目	試験結果			
1	密度試験	(表乾) 2.74	(絶乾) 2.68	(見掛) 2.86	
	吸水率試験			2.23	%
2	ふるい分け試験	別表の通り			
3	単位容積質量試験			1.79	kg/l
4	湿潤単位容積質量試験			----	kg/l
5	有機不純物試験			----	
6	表面水率測定試験			----	%
7	シルト含有率			----	%
8	微粒分量(洗い)試験			7.7	%
9	粘土塊量試験			0.03	%
10	塩化物含有量試験			----	%
11	安定性試験	骨材の損失分率		3.2	%
12	密度1.95g/cm ³ の液体に浮く粒子試験	軽い粒子の質量分率		----	%
13	粒形判定実積率試験			----	%

摘	砕砂	規格	
	5mm ~ 0mm	絶乾密度 2.5g/cm ³ 以上	JIS A 1109
要		吸水 (3.0%以下)	JIS A 1109
		3.5%以下	
		ふるい分け試験	JIS A 1102
		単位容積質量	JIS A 1104
		有機 標準色より濃くない	JIS A 1105
		微粒分量 (9.0%以下)	JIS A 1103
		3.0%以下	
		粘土塊量 1.0%以下	JIS A 1137
		塩分 0.04%(NaCl)以下	
		安定性 10%以下	JIS A 1122
		粒形判定実績率 54%以上	JIS A 5005

※()は砕砂

細骨材ふるい分け試験成績表

試料産地	長崎市小江町1669番地					
用途	***					
ふるいの呼び 寸法(mm)	各ふるいに止まる質量等		各ふるいに止まる総質量等		通過百分率 (%)	備考
	(g)	(%)	(g)	(%)		
10.0	0.00	0	0.00	0	100	
5.0	0.00	0	0.00	0	100	
2.5	15.20	3	15.20	3	97	
1.2	144.55	30	159.75	33	67	
0.6	132.15	26	291.90	59	41	
0.3	81.30	16	373.20	75	25	
0.15	56.70	11	429.90	86	14	
0.075	31.80	6	461.70	92	8	
0.075未満	38.30	8	500.00	100	0	
粗粒率(F.M)	-----	-----	-----	2.56	-----	-----

(粒度加積曲線)

