


試験成績書

No. 2511749

令和 8年 3月 19日

西海碎石（株）様

公益財団法人 長崎県建設技術研究会
理事長 川添 正寿



提出された試料についての試験結果は下記のとおりです。

工事名	品質管理				
施工地内	***				
事業種別	その他	工事種別	その他	搬入方法	持ち込み
産地又は固有名称	長崎市小江町1669番地				
岩石の種類	安山岩				
形状	円柱				

石材・割ぐり石試験

試験日	令和8年3月19日				
番号(名称)	単位	No. 1	No. 2	No. 3	平均
見掛比重	g/cm ³	2.760	2.763	2.706	2.74
吸水率	%	0.377	0.404	0.826	0.54
供試体形状寸法	φ cm×cm	4.53×10.13	4.53×10.00	4.97×9.92	---
補正係数		1.000	1.000	1.000	---
最大荷重	kN	197	197	102	---
圧縮強度	N/cm ²	12000以上	12000以上	5258	---
摘要	圧縮強度が12,000N/cm ² を超える場合は、安全上载荷を停止しています。			規格 JIS A5003 A5006	
	種類	圧縮強さ N/cm ² (kgf/cm ²)	吸水率 (%)	見掛比重	
	硬石	4903(500)以上	5未満	約2.7~2.5	
	準硬石	4903(500)未満 981(100)以上	5以上 15未満	約2.5~2	
	軟石	981(100)未満	15以上	約2未満	