

試 驗 成 績 書


No. 2213841

令和 5年 4月 7日

西海碎石 (株) 様

公益財団法人 長崎県建設技術研究センター

理事長 藤 田



粗骨材試驗結果

提出された試料についての試験結果は下記のとおりです。

試験依頼項目番号 1・2・3・5・6・7・8

工 事 名	品質管理		
施 工 場 所	* * *		
試 料 産 地	長崎市小江町 1 6 6 9 番地		
用 途	* * *		
粒 径	20mm ～ 13mm		
試験依頼月日	令和5年3月3日	試験終了月日	令和5年4月7日

番号	試 験 項 目	試 験 結 果
1	密 度 試 験	(表乾) 2.75 (絶乾) 2.71 (見掛) 2.83
	吸 水 率 試 験	1.55 %
2	ふ る い 分 け 試 験	別表の通り
3	単 位 容 積 質 量 試 験	1.61 kg/ℓ
4	す り へ り 試 験	すりへり減量 ---- %
5	粘 土 塊 量 試 験	0.06 %
6	微 粒 分 量 (洗 い) 試 験	0.4 %
7	安 定 性 試 験	骨材の損失分率 3.8 %
8	軟 石 量 試 験	0.0 %
9	密度1.95g/cm ³ の液体に浮く粒子試験	軽い粒子の質量分率 ---- %
10	粒 形 判 定 実 積 率 試 験	---- %

摘 <
--

No. 2213841

令和 5年 4月 7日

公益財団法人長崎県建設技術研究センター

粗骨材ふるい分け試験成績表

粒径 20 mm ～ 13 mm

試料産地	長崎市小江町1669番地					
用 途	***					
ふるいの呼び 寸法(mm)	各ふるいに止まる質量等		各ふるいに止まる総質量等		通過百分率	備 考
	(g)	(%)	(g)	(%)	(%)	
25	0.00	0	0.00	0	100	
20	311.10	8	311.10	8	92	
13	3,383.10	82	3,694.20	90	10	
以下	390.40	10	4,084.60	100	0	
粗粒率(F.M)	-----	-----	-----	7.08	-----	-----

(粒度加 積 曲 線)

