


試験成績書

No. 2312610

令和 6年 4月 10日

西海碎石（株）様

公益財団法人 長崎県建設技術研
理事長 有吉 正



粗骨材試験結果

提出された試料についての試験結果は下記のとおりです。

試験依頼項目番号 1・2・3・5・6・7・8

工事名	品質管理		
施工場所	***		
試料産地	長崎市小江町1669番地		
用途	***		
粒径	40mm ~ 20mm		
試験依頼月日	令和6年3月1日	試験終了月日	令和6年4月10日

番号	試験項目	試験結果		
1	密度試験	(表乾) 2.76	(絶乾) 2.73	(見掛) 2.81
	吸水率試験	1.06 %		
2	ふるい分け試験	別表の通り		
3	単位容積質量試験	1.64 kg/ℓ		
4	すりへり試験	すりへり減量 ---- %		
5	粘土塊量試験	0.03 %		
6	微粒分量(洗い)試験	0.3 %		
7	安定性試験	骨材の損失分率 1.0 %		
8	軟石量試験	0.0 %		
9	密度1.95g/cm ³ の液体に浮く粒子試験	軽い粒子の質量分率 ---- %		
10	粒形判定実積率試験	---- %		

摘要	規格
	絶乾密度 2.5g/cm ³ 以上 JIS A 1110 吸水 3.0%以下 JIS A 1110 ふるい分け試験 JIS A 1102 単位容積質量 JIS A 1104 すりへり減量 40%以下 JIS A 1121 (35%以下舗装AS合材用) (50%以下舗装路盤用) 粘土塊量 0.25%以下 JIS A 1137 微粒分量 3.0%以下 JIS A 1103 安定性 12%以下 JIS A 1122 軟石 5%以下 JIS A 1126 粒形判定 56%以上 JIS A 5005 実積率

No. 2312610

令和 6年 4月 10日

公益財団法人長崎県建設技術研究センター

粗骨材ふるい分け試験成績表

粒径 40 mm ~ 20 mm

試料産地	長崎市小江町1669番地					
用途	***					
ふるいの呼び 寸法(mm)	各ふるいに止まる質量等		各ふるいに止まる総質量等		通過百分率 (%)	備考
	(g)	(%)	(g)	(%)		
50	0.00	0	0.00	0	100	
40	492.25	6	492.25	6	94	
25	4,965.20	61	5,457.45	67	33	
20	2,466.90	31	7,924.35	98	2	
10	98.05	1	8,022.40	99	1	
以下	46.50	1	8,068.90	100	0	
粗粒率(F.M)	-----	-----	-----	8.03	-----	-----

(粒度加積曲線)

