


試験成績書

No. 2411128

令和 7年 4月 17日

西海碎石（株）様

公益財団法人 長崎県建設技術研究会
理事長 有 吉 正 敏

粗骨材試験結果

提出された試料についての試験結果は下記のとおりです。

試験依頼項目番号 1・2・3・4・5・6・7・8

工 事 名	品質管理		
施 工 場 所	* * *		
試 料 産 地	長崎市小江町1669番地		
用 途	* * *		
粒 径	13mm ~ 5mm		
試験依頼月日	令和7年2月25日	試験終了月日	令和7年4月17日

番号	試 験 項 目	試 験 結 果
1	密 度 試 験	(表乾) 2.76 (絶乾) 2.72 (見掛) 2.84
	吸 水 率 試 験	1.46 %
2	ふるい分け試験	別表の通り
3	単 位 容 積 質 量 試 験	1.62 kg/ℓ
4	す り へ り 試 験	すりへり減量 10.4 %
5	粘 土 塊 量 試 験	0.04 %
6	微 粒 分 量 (洗 い) 試 験	0.8 %
7	安 定 性 試 験	骨材の損失分率 5.0 %
8	軟 石 量 試 験	0.0 %
9	密度1.95g/cm ³ の液体に浮く粒子試験	軽い粒子の質量分率 ---- %
10	粒 形 判 定 実 積 率 試 験	---- %

摘 要		規 格
		絶乾密度 2.5g/cm ³ 以上 JIS A 1110 吸水 3.0%以下 JIS A 1110 ふるい分け試験 JIS A 1102 単位容積質量 JIS A 1104 すりへり減量 40%以下 JIS A 1121 (35%以下舗装AS合材用) (50%以下舗装路盤用) 粘土塊量 0.25%以下 JIS A 1137 微粒分量 3.0%以下 JIS A 1103 安定性 12%以下 JIS A 1122 軟石 5%以下 JIS A 1126 粒形判定 56%以上 JIS A 5005 実積率

No. 2411128

令和 7年 4月 17日

公益財団法人長崎県建設技術研究センター

粗骨材ふるい分け試験成績表

粒径 13 mm ～ 5 mm

試料産地	長崎市小江町1669番地					
用 途	***					
ふるいの呼び 寸法(mm)	各ふるいに止まる質量等		各ふるいに止まる総質量等		通過百分率	備 考
	(g)	(%)	(g)	(%)	(%)	
20	0.00	0	0.00	0	100	
13	166.85	6	166.85	6	94	
5	2,412.85	90	2,579.70	96	4	
以下	104.45	4	2,684.15	100	0	
粗粒率(F.M)	-----	-----	-----	5.96	-----	-----

(粒度加積曲線)

